

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Eiche laugen + versiegeln mit Öl-Lack



- Für unbehandelte, gehobelte und geschliffene Eiche. Ab einer Deckschichtdicke von 3 mm auch für mehrlagig verleimtes Fertigparkett.
- Die Anwendung wird exemplarisch für einen Holzfußboden beschrieben. Bei Möbeln Treppen, Podesten etc. ist analog zu verfahren.

Eiche kann mit wenigen Handgriffen auf der Baustelle farblich so verändert werden, dass sich ohne Zugabe von Farbstoffen ein natürlicher, warmer brauner Holzfarbton einstellt. Im Bild ist das Ergebnis im Vergleich zu sehen vor und nach der Verarbeitung.

Durch die Vorbehandlung mit Trip Trap Meisterlauge wird die Eiche dunkel wie geräuchert. Splintholz und Reparaturstellen aus Kunststoff werden nicht dunkel. Werksseitige Ausbesserungen aus Kunststoff sollten vorher durch Trip Trap Holzkitt ersetzt werden.




Eiche geschliffen und Eiche fertig behandelt

Schritt für Schritt Anleitung:

Laugen


mit Trip Trap Meisterlauge
Der Holzfußboden wird vollflächig mit Trip Trap Meisterlauge und dem Trip Trap Laugewischer behandelt. 1 Liter Lauge für 8-10 m² Holzoberfläche.



Nach vollständiger Trocknung erscheint die Oberfläche hellbraun. Die kreidigen Überstände werden mit Schleifgitter Körnung 150 oder schwarzem Pad und Tellermaschine entfernt. Abrieb vollständig entfernen.

Lackieren

mit Trip Trap Öl-Lack matt (oder seidenmatt)
Das Holz mit Trip Trap Öl-Lack rollen, je Auftrag ca. 125 g/m². Lackzwischen-schliff nach 8-12 Stunden mit Schleifpad „schwedenrot“, danach 2. Auftrag wie oben.



3. Anstrich ist möglich. Gesamtauftragsmenge 250-270 g/m²

Der Boden ist nach 24 Stunden schonend begehbar, nach 7 Tagen durchgehärtet.

Weitere Pflege

entsprechend unserer Pflegeanleitung für versiegelte Böden mit Trip Trap Lackseife und Trip Trap Lackpflege matt (www.triptrap.de).