

Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.
Weitere Informationen unter www.trip-trap.de oder 07633-9234636

Parkett versiegeln mit Öl-Lack



Trip Trap Öl-Lack zur Neuversiegelung von geschliffenen und/oder gelaugtem/gebeiztem Holz und Nachversiegelung von vorhandenem Öl-Kunstharz- oder Lösemittellack, Hartwachs-Öl/Öl-Wachs und geölten Oberflächen.

- 1 komponentiger Lack auf Ölbasis
- Enthält Lösemittel (Terpentinersatz)
- Strapazierfähig
- Besonders für ölbehandelte Böden
- Betont die Holzfarbe
- Für Kinderspielzeug geeignet EN 71-3
- Wohnbiologisch empfohlen
- Glanzgrade matt und seidenmatt

Schritt für Schritt:

Vorgehensweise bei Neuversiegelung von geschliffenem Holz:

Die Holzfläche muß sauber, trocken und fettfrei (Trip Trap Intensivreiniger), die Fugen gekittet und die Oberfläche eben geschliffen sein. Hierzu die Anweisungen der Maschinenhersteller beachten.

1. Abschlußschliff mit Tellermaschine und Schleifgitter Körnung 120 oder gleichwertig. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
2. Trip Trap Holzbodenlack gründlich aufrühren. Mit Pinsel oder Lackrolle (Kennfaden grün-blau) zuerst die Ränder, dann die Fläche lackieren. Verbrauch ca. 100-120 g/m².
3. Nach 6 Stunden Zwischenschliff mit Tellermaschine und Lackschleifpad Farbe schwedenrot oder Schleifgitter Körnung 150. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
4. 2. und ggf. 3. Lackauftrag wie Punkt 2.

Nach 24 Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, durchgehärtet nach 7 Tagen.

Vorgehensweise bei Nachversiegelung von Öl-Kunstharz- oder Lösemittellack, Hartwachs-Öl/Öl-Wachs und geölten Oberflächen:

Die Lackoberfläche muß sauber, trocken und fettfrei (Trip Trap Intensivreiniger) sein.

1. Vorhandene Versiegelung anschleifen mit Tellermaschine und Lackschleifpad Farbe schwedenrot oder Schleifgitter Körnung 150. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
2. Trip Trap Holzbodenlack gründlich aufrühren. Mit Pinsel oder Lackrolle (Kennfaden grün-blau) zuerst die Ränder, dann die Fläche lackieren. Verbrauch ca. 100-120 g/m².
3. 2. Lackauftrag wie 1.

Nach 24 Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, durchgehärtet nach 7 Tagen.