



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

DIAMANT AKTIV ÖL

ANWENDUNGSBEREICH

Diamant Aktiv Öl ist für neue, unbehandelte, geschliffene und lackierte Holzoberflächen bestimmt. Ideal für alle Holzarten.

Diamant Aktiv Öl wurde für alle entwickelt, die besonders viel Wert auf beste Qualität bei der Ölbehandlung Ihres Holzbodens legen.

RESULTAT

Diamant Aktiv Öl verleiht Ihrem Holzfußboden eine angenehme, trittsichere und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und in Stand zu halten ist.

Das Öl wird aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt und besitzt einen Trockenstoffanteil von >90%.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 20-25 m²/L
Verpackung: 250 ml, 1 L u. 2,5 L
In 9 Farben erhältlich



Voller Schutz nach nur einer Schicht

Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein. Stabil gegen Kratzer und Spuren.



Schnell trocknend

Trocknet so schnell wie ein 2K-Öl/nach 5 Tagen ausgehärtet und zur Reinigung mit Wasser bereit.



Natürliche Wahl

Isocyanatfrei und nur minimale Produktverschwendung. Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche.



Pflegeleicht

Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Einfach das normale WOCA-System verwenden.





WIE...

...MAN HOLZFUSSBÖDEN ERSTBEHANDELT

Werkzeug:

- Poliermaschine oder Schrubberkissen zur manuellen Bearbeitung
- Malerrolle und Baumwolltücher
- Werkzeug mit WOCA Ölverdünner reinigen.

Vorbereitung

Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Bereits behandelte Böden mit Korn 120-150 bis auf das rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensivreiniger abwaschen und vor dem Ölen den Boden mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Bitte beachten!

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Bitte beachten


In den ersten 3-5 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen.

Instandhaltung und Reinigung

Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung WOCA Holzseife oder WOCA Öl-Refresher. Die Oberfläche nach Bedarf mit WOCA Diamant Aktiv Pflegeöl erneut ölen.



REINIGEN



ÖL AUFTRAGEN



POLIEREN



NACHPOLIEREN

ARBEITSBESCHREIBUNG:

- 1 Den Kanister mit dem Diamant Aktiv Öl vor und während der Verwendung sorgfältig schütteln. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Das Öl in gleichmäßiger Schicht mit einer kurzflorigen Rolle (3-4 mm) auftragen.
- 2 Das Öl 10-15 Min. lang einziehen lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen.
- 3 Das Öl ins Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit weißem oder beigeem Kissen verwenden.
- 4 Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr nass erscheint.
- 5 Für ein besonders schönes Finish und höhere Widerstandsfähigkeit kann der Boden mit 1 dl Diamond Aktiv Öl pro 10 m² innerhalb von 6-12 Stunden nach dem ersten Auftragen nachpoliert werden. Das Öl gründlich polieren, wie in Punkt 4+5 beschrieben.
- 6 Nach 24 Stunden kann der Boden vorsichtig betreten werden.
- 7 Werkzeug mit WOCA Ölverdünner oder Terpentin reinigen.