

Außenholzgrundierung ist ein Primer auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Das Produkt schützt das Holz und verbessert die Haftung und Haltbarkeit der nachfolgenden Oberflächenbehandlung. Außenholzgrundierung ist besonders gut für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

- **Vermindert die Rissbildung im Holz**
- **Erhöht die Haltbarkeit des Holzes**
- **Schützt das Holz gegen Feuchtigkeit**



Anwendungsbereich

Für neues und altes Holz Besonders gut geeignet für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

Anwendung

Vorbereitung	<p>Die Oberfläche mit WOCA Außenholzreiniger reinigen. Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Neues Holz sollte schnellstmöglich behandelt werden. Von früher behandelten Holzoberflächen sind lose Farbe und Öl zu entfernen.</p> <p>Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.</p>
Behandlung	<p>Den Kanister gründlich schütteln.</p> <p>Außenholzgrundierung unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. Es ist wichtig, dass Produkt gründlich und gleichmäßig aufzutragen. Mit den Holzenden beginnen.</p> <p>Die Behandlung mit Außenholzgrundierung muss in trockenem Wetter und bei Temperaturen zwischen 15 und 30° C erfolgen. Direktes Sonnenlicht und starke Wärme vermeiden. Die Holzfeuchtigkeit darf 17% nicht übersteigen.</p> <p>Das Holz nach der Behandlung mindestens 24 Stunden trocknen lassen.</p>
Bitte beachten	<p>Da Außenholzgrundierung ein Vorbehandlungsmittel ist, muss die Oberfläche binnen 14 Tagen mit WOCA Außenholzöl oder Farbe nachbehandelt werden. Die Verpackung nach Gebrauch gründlich verschließen. Die behandelten Oberflächen jährlich kontrollieren. Eventuelle Schäden sofort reparieren.</p> <p>Optimale Haltbarkeit wird durch regelmäßige Reinigung und korrekte Behandlung, abhängig von Konstruktion, Holzzustand so wie Witterung erreicht.</p>

Trocknungszeit

Durchgehärtet	24 Std
---------------	--------



Technische Daten

Bestandteile	Alkyddispersion
Dichte:	1,00 g/ml
Festkörperanteil	Ca. 10 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 15-30° C
Ergiebigkeit	10-15 m ² /l abhängig von der Holzart
Mischungsverhältnis	Unverdünnt anwenden
Werkzeugreinigung	Mit warmem Wasser
Aufbewahrung	+ 10-30° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 15 g VOC/l. Grenzwert ist 30 g VOC/l (Kat. A/g).
Verpackung	2,5 L

Pflege und Folgeprodukte

Deep cleaning	Außenholzreiniger, Art.-Nr. 617925
Folgeprodukte	Außenholzöl, Art.-Nr. 6179XX
Werkzeug	Langer Winkelpinsel, 70 mm, Art.-Nr. 599600 Terrassenschrubber, Art.-Nr. 599601 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651 Malerrollenstiel, Art.-Nr. 599650 Malerrolle, Art.-Nr. 88004

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.